

INFORMACJA TECHNICZNA

SYSTEM: Poliol (składnik A): Izocyjanian (składnik B) Zastosowanie:	ULTRAPOL RG 03/10 ULTRAPOL RG 03/10 skł. A ULTRAMER B Dwukomponentowy system poliuretanowy wykonywania izolacji cieplnej i akustycznej ścian i stropów metodą natrysku w budynkach przemysłowych, użytkowych i mieszkalnych. Pianka otwartokomórkowa półsztywna.		
WŁAŚCIWOŚCI:	skł. A (poliol) ULTRAPOL RG 03/10 skł. A	skł. B (izocyjanian) ULTRAMER B	
lepkość w 25°C	200 ± 50	200 ± 50	[mPas]
gęstość w 25°C	1,10 ± 0,02	1,23 ± 0,02	[g/cm ³]
barwa	żółta	brązowa	
temp. magazynowania	5 – 25	5 – 25	[°C]
czas magazynowania	6	6	[miesiące]
REAKTYWNOŚĆ W WARUNKACH LAB. (próbki spieniane są po ręcznym mieszaniu mieszadłem mechanicznym z szybkością 2500 ±500 obr./min)	Naważki A+B Temperatura składników Czas mieszania Czas startu Czas żelowania Czas suchego lica Gęstość w kubku	20+22(100:110) 18 - 22 4 - 5 5 ± 1 10 ± 3 14 ± 4 9 ± 2	[g] [°C] [s] [s] [s] [s] [kg/m ³]
SUGEROWANE PARAMETRY PRZETWÓRSTWA	Stosunek mieszania A : B obj. Temperatura grzałek Temperatura węży Temperatura surowców Temperatura powierzchni Wilgotność względna powierzchni Ciśnienie komponentów	100:100 45 - 55 45- 55 20 -35 10 -35 10 - 20 80 - 110	[l] [°C] [°C] [°C] [°C] [%] [bar]
<p>Składnik poliolowy powinien być wstępnie wymieszany przed rozpoczęciem pracy ponieważ ma skłonność do rozwarstwiania się w trakcie magazynowania.</p> <p>Powierzchnie natryskiwane powinny być suche, nie zaolejone i wolne od pyłu i zanieczyszczeń mogących powodować pogorszenie przyczepności pianki. W razie wątpliwości co do czystości powierzchni należy dzień wcześniej wykonać natrysk próbny na ograniczonej powierzchni i jeżeli przyczepność jest słaba, umyć i wysuszyć powierzchnię przed właściwym natryskiem.</p> <p>Przed wykonaniem natrysku należy zabezpieczyć powierzchnie sąsiadujących obiektów aby uniknąć przypadkowego zabrudzenia pianką.</p> <p>Po natrysku pianka powinna być przykryta płytą gipsowo-kartonową stanowiącą barierę oddzielającą od wnętrza pomieszczenia dla zapewnienia bezpieczeństwa przeciwpożarowego.</p>			

WŁAŚCIWOŚCI PIANKI PO NATRYSKU

Na podstawie badań próbek wyciętych z natryśniętej warstwy izolacyjnej.

Gęstość pozorna pianki (PN-EN 1602:1999):	8-12 kg/m ³
Klasyfikacja w zakresie reakcji na ogień (PN-EN 13501-1+A1:2010):	E
Współczynnik przewodności cieplnej (PN-EN 12667:2002):	$\lambda_i = 0,036 - 0,038 \text{ W/m}\cdot\text{K}$
Deklarowany współczynnik przewodności cieplnej uwzględniający efekt starzenia	$\lambda_D = 0,038 \text{ W/m}\cdot\text{K}$
Zawartość komórek zamkniętych, (PN-ISO 4590:2005)	< 10% klasa CCC1
Krótkotrwała nasiąkliwość wody (PN-EN ISO 29767:2019)	< 3 kg/m ²
Współczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej (PN-EN 12086:2013)	$\mu > 8$
Stabilność wymiarowa w temp. 70°C i 90% wilgotności względnej, po upływie 48h, (PN-EN 1604:2013-07)	< 4%
Stabilność wymiarowa w temp. -20°C, po upływie 48h, (PN-EN 1604:2013-07)	< 1%
Pochłanianie dźwięku (PN-EN ISO 354:2005)	klasa pochłaniania C, współczynnik $\alpha_w=0,60$
Odporność na grzyby pleśniowe (PN-EN ISO 846:2019-05)	-pianka jest odporna na grzyby pleśniowe
Emisja lotnych związków organicznych (PN-EN 16516:2017-11, PN-EN ISO 16000-9:2009, ISO 16000-6:2011, ISO 16000-3:2011) – System spełnia wymagania w zakresie krajowych przepisów dotyczących wydzielania substancji niebezpiecznych i może być stosowany bez ograniczeń w pomieszczeniach kategorii A i B, zgodnie z Zarządzeniem MZIOS z dnia 12.03.1996. Zarządzenie wyróżnia dwa rodzaje pomieszczeń:	
<ul style="list-style-type: none">• kategorii A – mieszkalne, przeznaczone na stały pobyt chorych w budynkach służby zdrowia oraz przeznaczone na stały pobyt dzieci i młodzieży w budynkach oświaty, a także pomieszczenia przeznaczone do przechowywania produktów żywnościowych,• kategorii B – przeznaczone na pobyt ludzi w budynkach użyteczności publicznej innych niż zaliczane do pomieszczeń kategorii A oraz pomieszczenia pomocnicze w mieszkaniach.	

Informacje zawarte w powyższej informacji technicznej opierają się na badaniach laboratoryjnych i testach praktycznych i nie stanowią gwarancji właściwości produktu finalnego. Podane informacje nie zwalniają użytkownika z weryfikacji dostarczonych danych i przetestowania naszego produktu w istniejących warunkach.

Informacje dotyczące klasyfikacji, oznakowania, postępowania z wyrobem i spraw bezpieczeństwa zawarte są w Karcie Charakterystyki wyrobu.

Wersja 2

11.01.2022